



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: 8J0042



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NZAF25081015

产品名称: 短袖POLO衫

委托单位: 浙江乔顿服饰股份有限公司

检测类别: 委托检测

温州市质量技术监督科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心



温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心
检 测 报 告

报告编号：NZAF25081015共 4 页 第 1 页

委托方	浙江乔顿服饰股份有限公司		
委托方地址	浙江省温州市龙湾区永兴街道兴邦路8号乔顿集团		
样品名称	短袖POLO衫	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	浙江乔顿服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	短袖POLO衫		
以上信息为客户提供			
送样方式	邮寄	样品数量	2件
送检日期	2025/8/18	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。			
批准日期：2025年8月21日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行 2、测主面料。		

批准：程士孟 (程士孟) 审核：黄葆荷 (黄葆荷) 编制：戴自力 (戴自力)

温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25081015		
检 测 报 告		共 4 页 第 2 页		
检测项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
可分解致 癌芳香胺 染料 (mg/kg)	4-氨基联苯	禁用 (限量值≤20)	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3'-二氯联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	

注：检出限为5mg/kg.



温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号: NZAF25081015		
检 测 报 告		共 4 页 第 3 页		
检测项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
纤维含量(%) (结合公定回潮率)		——	棉 63.3 聚酯纤维 36.7	——
耐皂洗色牢度(级)	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
	沾色	$\geq 3-4$	4-5	
耐碱汗渍色牢度(级)	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
	沾色	$\geq 3-4$	4-5	
耐酸汗渍色牢度(级)	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
	沾色	$\geq 3-4$	4-5	
耐水色牢度(级)	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
	沾色	$\geq 3-4$	4-5	
耐摩擦色牢度(级)	干摩擦	$\geq 3-4$	4-5	符合
	湿摩擦	≥ 3	4-5	
耐光色牢度(级)	变色	≥ 4	4	符合
耐光汗复合色牢度 (级)	碱性	$\geq 3-4$	4	符合
	酸性	$\geq 3-4$	4	
甲醛含量(mg/kg)		≤ 75	未检出 (检出限为20)	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0~8.5	6.2	符合
异味		无	无	符合
起球(级)		$\geq 3-4$	4-5	符合
接缝强力(N)	后袖窿缝	≥ 140	220	符合

检测
专用章
1)

温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25081015		
检 测 报 告		共 4 页 第 4 页		
检测项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
顶破强力（针织类）（N）		≥250	677	符合
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
燃烧性能		——	不适用	——
绳带		——	无绳带	——

(本页以下空白)



声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: Z0PNV2



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NZAF25081271

产品名称: 夏长裤

委托单位: 浙江乔顿服饰股份有限公司

检测类别: 委托检测

温州市质量技术监督科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心



温州市质量技术检测科学研究院
浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心
检 测 报 告

报告编号：NZAF25081271 共 5 页 第 1 页

委托方	浙江乔顿服饰股份有限公司		
委托方地址	浙江省温州市龙湾区永兴街道兴邦路8号乔顿集团		
样品名称	夏长裤	等级	——
规格/号型	——	商标/标志	——
生产单位	浙江乔顿服饰股份有限公司	样品特性	成品
联系方式	——	安全技术类别	B类
样品款/货号	X25101122134		
以上信息为客户提供			
送样方式	邮寄	样品数量	2件
送检日期	2025/8/20	检测类别	委托检测
检测及判定依据	GB/T 31888-2015、GB 31701-2015		
检验结论： 检测结果见续页。			
批准日期：2025年8月26日			
备注	1、本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。 2、本样品不考核燃烧性能。 3、测主面料。		



批准：程士孟 (程士孟) 审核：黄葆荷 (黄葆荷) 编制：戴自力 (戴自力)

温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心	报告编号：NZAF25081271
检 测 报 告	共 5 页 第 2 页

样 品 照 片



技
检

温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25081271		
检 测 报 告		共 5 页 第 3 页		
检测项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	4-氨基联苯	禁用 (限量值≤20)	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3'-二氯联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	

注：检出限为5mg/kg.

未检
★
检测
(1)

温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25081271		
检 测 报 告		共 5 页 第 4 页		
检测项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
纤维含量(%) (结合公定回潮率)	样品明示	棉 60 聚酯纤维 40	棉 62.0 聚酯纤维 38.0	符合
	允许偏差	±5 (10<含量<100)		
耐皂洗色牢度 (级)	变色	≥3-4	4	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐水色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐摩擦色牢度 (级)	干摩擦	≥3-4	4-5	符合
	湿摩擦	≥3	3-4	
耐光色牢度 (级)	变色	≥4	4	符合
耐光汗复合色牢度 (级)	碱性	≥3-4	4	符合
	酸性	≥3-4	4	
甲醛含量 (mg/kg)		≤75	未检出 (检出限为20)	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0~8.5	6.2	符合
异味		无	无	符合
起球 (级)		≥3-4	4-5	符合

温州市质量技术监督科学研究院 浙江省服装及纺织面料产品质量检验中心		报告编号：NZAF25081271		
检 测 报 告		共 5 页 第 5 页		
检测项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
接缝强力 (N)	裤后裆缝	≥140	220	符合
顶破强力 (针织类) (N)		≥250	912	符合
水洗尺寸变化率 (%)	裤长	-4.0~+2.0	-1.5	符合
	腰宽	-4.0~+2.0	-3.9	
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
绳带		固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	符合	符合
		除了GB 31701-2015标准规定第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140 mm	符合	
		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合	

(本页以下空白)

声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

